

Dünnbettmörtel Ytong FIX P

YTONG



Technische Kennwerte

Mittlere Trockenrohdichte ρ	1450	[kg/m ³]
Mörtelgruppe	M 10 s	
Druckfestigkeit	$\geq 10,0$	[N/mm ²]
Anfangsscherfestigkeit f_{vk0}	0,30	[N/mm ²]
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	$\leq 0,49$	[W/mK]
Brandverhaltensklasse	A1 s1-d0	
Korngröße	0 - 1	[mm]



Verarbeitung

Wasserzugabe je Sack	ca. 5,5 l
Konsistenz	plastisch
Verarbeitungszeit	ca. 4 h
Umgebungstemperatur	≥ 5 °C
Lagerung	trocken auf Palette 6 Monate
Lieferform	Sack zu 25 kg



Der Dünnbettmörtel Ytong FIX P

ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel zur Verklebung von Porenbeton-Elementen.

Anwendungsbereich:

Für alle Porenbeton-Elemente innen und außen, sowie im Trocken- und Nassbereich anwendbar.

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergrundfläche muss frei von Staub und trocken sein.

Verarbeitung und Ausführung:

Sackinhalt gemäß angegebenem Mischungsverhältnis in die Wassermenge einstreuen und mit einem langsam laufenden Quirl mischen bis ein klumpenfreier geschmeidiger Mörtel entsteht. Der Mörtel hat die richtige Konsistenz, wenn die durch die Zahnung der Kelle entstehenden Furchen sichtbar stehen bleiben. Der Mörtel ist anschließend vollflächig aufzutragen.

Weitere Hinweise:

Dünnbettmörtel Ytong FIX P sollte nicht unter Regeneinwirkung und darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und/oder auf gefrorenem Untergrund verarbeitet werden. Es dürfen keine Frostschutzmittel beigemischt werden.

Technische Regelwerke: Mauermörtel gemäß ÖNORM EN 998-2.